

BARNIZ BI-COMPONENTE PISO & PISCINA

Es una pintura para piscina & pisos bicomponente para interior y exterior, formulada a base de resinas poliuretanos, catalizadores, pigmentos y aditivos de alta calidad con excelentes propiedades de durabilidad y alta resistencia a la abrasión en el concreto, asfalto o piedras. Es una pintura de dos componentes, con propiedades de secado muy rápido, alto brillo y fácil aplicación.

Ideal para protección de piscinas y pisos nuevas o repintadas a base de concreto, cemento o piedras en las que se requiere una excelente protección. Esta pintura es recomendada para ser utilizada en pisos o piscinas de concretos que estén bajo tierra.



CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido
- Excelente adherencia y duración al asfalto, concreto y piedras
- Para interiores y exteriores
- Excelente resistencia a la alcalinidad y humedad
- Excelente dureza
- Recomendada para climas fríos y calurosos
- Fácil aplicación

DATOS TÉCNICOS

- TIPO GENERICO: Resina poliuretano (2 componentes)
- PESO/GALON: 8 lbs/galón
- VISCOSIDAD: 85-90 KU
- BRILLO: 80% mínimo
- % SOLIDOS POR PESO: 60-66%
- BRILLO: Brillante

RENDIMIENTO

El rendimiento teórico de una mano es de 12 - 19 metros cuadrados por galón dependiendo de la superficie a trabajar. El rendimiento puede verse afectado por las irregularidades de la superficie, pérdidas por método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color.

DILUCIÓN: Si se requiere, utilice Reductor R-20, máximo 10% de dilución por galón de pintura. **COLORES Y BASES:** Blanco, Azul Claro y Negro. **MÉTODOS DE APLICACIÓN:** Brocha, rodillo y pistola. **SECADO A 25°C:** Tacto: 2 horas. Repinte: 12 horas. **LIMPIEZA DE EQUIPO:** Reductor o thinner. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, elimínelos. Enjuague luego con agua limpia y deje secar.

CONCRETO NUEVO

Esperar 30 días de fraguado para la aplicación de una primera mano. Se debe asegurar que la superficie este en perfectos estado habiendo utilizado productos de cementos hidráulicos. De existir grietas o fisuras, las mismas deben de ser corregidas en su totalidad.

SUPERFICIE PREVIAMENTE PINTADA:

Superficies en buenas condiciones necesitan solamente limpiarse y secarse, si el repinte es sobre pintura satinada o brillante, es necesario lijar suavemente para incrementar la adherencia del acabado.

En superficies en malas condiciones se requiere la eliminación de pintura suelta o descascarada utilizando maquinas de lavado a presión. Las áreas descubiertas se tratan como superficies nuevas. Si la superficie presenta tizamiento (pulverizado) se recomienda aplicar el fijador de superficie.

INDICACIONES DE APLICACIÓN

Mezclar el componente A (pintura) con el componente B (catalizador) en la relación 4:1. Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de dos horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles. Mantenerse lejos de calor y de fuentes de ignición.

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos.

**NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**