

PEGUILUX ESMALTE INDUSTRIAL ANTI-OXIDO

Peguilux Esmalte Anti Oxido es un esmalte alquídico de secado largo de alta calidad y bajo lustre. Este esmalte posee buenas cualidades anticorrosivas, buen nivelamiento y cubrimiento. Es de fácil aplicación a brocha, rodillo o pistola.

Este producto tiene una excelente resistencia y adherencia a las superficies donde es aplicado. Alcanza un acabado normal 24 horas después de ser aplicado y retiene su uniforme acabado durante años.



CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la corrosión
- Excelente adhesión
- Rápido repintado
- Excelente cualidad de cubrimiento
- Excelentes propiedades de nivelado
- Revestimiento que previene el óxido
- Fácil de aplicar con brocha, rodillo, o pistola
- Formulada sin plomo o mercurio

RECOMENDADO PARA:

Imprimación de acero estructural, equipos, maquinaria, edificios de metal, cercas y pintura de mantenimiento en general sobre superficies interiores y exteriores.

- Los pigmentos de inhibición de óxido seleccionados proporcionan una protección adicional para el control del óxido a largo plazo.
- Cobertura teórica al espesor 450 – 550 pies cuadrados recomendado de película a 1.9 mils
- Asegurarse de estimar la cantidad correcta de tinte para el trabajo.
- Esto asegurará la uniformidad del color y minimizará el exceso de pintura que deberá desecharse.

Tipo de vehículo fijo	Alquídico modificado
Tipo de pigmento	Inhibidores de corrosión inertes selectos
Sólidos de volumen	59%
Espesor de película húmeda	2.9 - 3.6 mils
Espesor de película seca	1.7 - 2.1 mils

No lo aplique cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén por debajo de 50° F (10 °C).

SECADO

Secado	@ 77° F
Al tacto	2 horas (25° C) a 50% HR
Para secado completo	8 Horas
Repintar	16 Horas

- Las superficies deben estar limpias y libres de suciedad, grasa, cera, moho y pintura desconchada.
- Si la superficie ya está manchada, elimine lo más posible del tinte lavando, lijando y raspando antes de aplicar el fondo primario.

Secado	Oxidación
Viscosidad	70 ± 5 KU
Punto de inflamación (Seta)	107° F
Acabado	60° Brillo especular 10% máx.
Temperatura de la superficie al momento de aplicar:	Mín. 50° F Máx. 95° F
Diluyente de limpieza	Thinner Universal PEGUI
Peso por galón	11.9 libras
Temperatura de almacenaje:	Mín. 40° F Máx. 94° F

SÓLO PARA SUSTRATOS DE METAL

No para superficies de inmersión, para salpicaduras o derrame de ácido, álcalis o disolventes fuertes. No aplicar una capa superior de revestimientos que contengan fuertes disolventes.



MANTENGA ESTE Y CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.