FICHA TÉCNICA

PEGUI
PEÑA GUILLÉN, S. A.

T. 809.563.9222
Autopista Duarte Km. 11 1/2,
Santo Domingo, República Dominicana
www.penaguillen.com

PINTURA TEXTURIZADA TEXTURITEC

Texturitec es una pintura texturizada o recubrimiento decorativo con textura superficial aplicable en paredes o superficies donde se desee buena apariencia, belleza y también en superficies en malas condiciones para disimular los defectos que con pinturas tradicionales de bajo espesor no podemos lograr.

Su excelente formulación hace que nuestro producto se adhiera de manera óptima a paredes, ladrillos, maderas, paneles de cualquier tipo, cartón piedra, láminas PLYCEM y asbestos.

Ideal para revestimiento de fachadas en obras en general tanto en interiores como en exteriores.

Es importante saber que una capa de Texturitec es equivalente a varias capas de pintura. No se oxida ni pierde flexibilidad como las pinturas tradicionales lo hacen con el paso del tiempo. Se lava fácilmente con detergentes normales después de estar completamente seco (20 a 30 días).

SECADO

Secado	@ 77°F
Al tacto	1 Hora
Manipular	2 Horas
Repintar	3 Horas

Cuando aplique la capa de acabado final, permita por lo menos un secado de tres horas entre manos. Para la más efectiva acción selladora, permita que se seque 24 horas antes de aplicar la capa de acabado superior.

Secado	Evaporación, coalescencia
Viscosidad	92 ± 2 KU
Punto de inflamación (Seta)	Ninguno
Brillo especular a 60°	Bajo Lustre
Temperatura de la superficie al momento de aplicar:	Mín. 50 °F Máx. 90 °F
Diluyente de limpieza	Agua limpia
Peso por galón	10.1 lbs.
Temperatura de almacenaje:	Mín. 40 °F Máx. 90 °F

DATOS TÉCNICOS

Colores Estándar	Transparente y blanco tinteable.

Este primer a su vez puede ser entintado a colores pastel claro con hasta 2.0 onzas fluidas de colorantes. Para los mejores resultados de cubrimiento, se podría entintar el primer a la tonalidad aproximada del acabado final, si es sugerido por el aplicador.

- Muy bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOCs).
- Este primer ha sido formulado sin plomo, mercurio o cromatos.

Tipo de vehículo fijo	Látex 100% acrílico
Sólidos de volumen	30%
Cobertura teórica al espesor de película recomendado	40 metros cuadrados
Espesor de película húmeda	3.8 mils
Espesor de película seca	1.1 mils

FORMULADA SIN PLOMO O MERCURIO.

MANTENGA ESTE Y CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.